



รายงานผลทดสอบ

คำขอบริการที่ : 25-57/0978

ลูกค้า: บริษัท ยูนิค โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

104/35-36 หมู่ 12

ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ภาวะแวดล้อม : อุณหภูมิ 25 ± 5 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ 50 ± 20

ชื่อตัวอย่าง : NEOCOAT INTUMESCENT PAINT-W

ผลทดสอบ :

ศทม.พ.ค.ม. 1491/57

หน้า : 1 ของ 1

วันที่รับตัวอย่าง : 18 กรกฎาคม 2557

วันที่ทดสอบ : 28 กรกฎาคม 2557

รายการ	หน่วย	ผลทดสอบ	วิธีทดสอบ
VOCs Contents	กรัมต่อลิตร	3.85	ISO 11890
Dichloromethane (DCM)	กรัมต่อกรัม	< 0.0005	
Trichloroethane (TCE)		< 0.0005	
n-Hexane		< 0.0005	
Ethylacetate		< 0.0005	
o-Xylene		< 0.0005	
p-Xylene		< 0.0005	
m-Xylene		< 0.0005	
Benzene		< 0.0005	
Toluene		< 0.0005	
Cyclohexanone		< 0.0005	
Unidentified Compounds		0.0028	
ความหนาแน่น	กรัมต่อมิลลิกรัม	1.38	ISO 2811-1

ผู้ทดสอบ/วิเคราะห์

1. พงศภัทร์ งามน้อย

2. รชชกัญญา อึ้งสงวน

3. นว

4.

วันที่ 5 สิงหาคม 2557

ผู้รับรอง

(นายคณีย์ ศรีทองคำ)

นักวิชาการ

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

Ref. 2025257071802600001

ผลการทดสอบ/วิเคราะห์/สอบเทียบ นี้ รับรองเฉพาะตัวอย่าง/รายการที่ได้รับไว้เท่านั้น
ใบรับรองนี้ไปโฆษณาและการคัดลอกหรือการนำผลบางส่วนไปเผยแพร่ต่อสาธารณะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าการ วว

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

FM.BL.MTC.001 Rev.2

๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ (๖๖) ๐ ๒๕๗๙ ๑๑๒๑-๓๐, ๐ ๒๕๗๙ ๕๕๑๕, ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๖๐

โทรสาร (๖๖) ๐ ๒๕๖๑ ๔๗๗๑, ๐ ๒๕๗๙ ๘๕๙๒

E-mail : tistr@tistr.or.th www.tistr.or.th

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา

นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย ๑ ถนนสุขุมวิท

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐

โทรศัพท์ (๖๖) ๐ ๒๓๒๓ ๑๖๗๒ - ๘๐ โทรสาร (๖๖) ๐ ๒๓๒๓ ๙๑๖๕

E-mail : nitchaku@mtc.go.th